

## KLIJUOTŲ SKYDŲ KOKYBĖS APRAŠYMAS

Mūsų internetinėje parduotuvėje rasite **AB**, **BC** bei **CC** kokybės, **ąžuolo**, **pušies** bei **maumedžio** klijuotų medienos gaminių. Šios kategorijos tarpusavyje skiriasi pagal leistiną medienos defektų joje pobūdį ir kiekį.

**AB kategorija.** Produktai kokybiški, tačiau leistini tam tikri defektai, kurie neviršija nustatytų normų. Į ją patenka A ir B kategorijos mediena, apytiksliai santykiu apie 70 % A ir apie 30 % B. Neleistini trukumai kaip kirmgraužos, grybeliniai pažeidimai, iškrentančios šakos, bei medienos pjovimo defektai.

**BC kategorija.** Į ją patenka B ir C kategorijos mediena, apytiksliai santykiu apie 70 % B ir apie 30 % C. Neleistini trukumai kaip kirmgraužos bei medienos pjovimo defektai.

**CC kategorija.** Jai leistinas didesnis ir dažnesnis defektų kiekis. Neleistinas medienos pjovimo defektas.

Visi skydai suklijuoti naudojant D4 kategorijos klijus pagal DIN EN 204 standartą.

Išsamesnius kokybės ir defektų paaiškinimus rasite lentelėje:

Medienos trūkumų pavadinimai	A kategorija	B kategorija	C kategorija
1. Šakos sveikos šviesios ir tamsios, suaugusios	Neleidžiamos	Neatsižvelgiama į mažesnį dydį nei 10 mm. Neleidžiami didesnio nei 15 mm dydžio ir 2 vnt. kiekio 1 m ilgio ir 0,1 m pločio skydo plote	Neatsižvelgiama į mažesnį dydį nei 15 mm. Neleidžiami didesnio nei 20 mm dydžio ir 3 vnt. kiekio 1 m ilgio ir 0,1 m pločio skydo plote
2. Šakos sveikos šviesios ir tamsios, dalinai suaugusios, nesuaugusios (laikosi sandariai)	Neleidžiamos	Neatsižvelgiama į mažesnį dydį nei 5 mm. Neleidžiami didesnio nei 10 mm dydžio ir 2 vnt. kiekio 1 m ilgio ir 0,1 pločio skydo plote	Neatsižvelgiama į mažesnį dydį nei 10 mm. Neleidžiami didesnio nei 15 mm dydžio ir 3 vnt. kiekio 1 m ilgio ir 0,1 pločio skydo plote
3. Šakos iškrentančios (užtaisytos glaistytuvu)	Neleidžiamos	Neleidžiamos	Neatsižvelgiama į mažesnį dydį nei 5 mm. Neleidžiami didesnio nei 10 mm dydžio ir 1 vnt. kiekio 1 m ilgio ir 0,1 m pločio skydo plote
4. Įtrūkimai (nekiauryminiai)	Neleidžiami	Neleidžiami didesnio nei 0.3 mm pločio. Leidžiami 100 mm ilgio ir 1 vnt. kiekio 1 m ilgio ir 0,1 m pločio skydo plote	Neleidžiami didesnio nei 0.6 mm pločio. Leidžiami 150 mm ilgio ir 2 vnt. kiekio 1 m ilgio ir 0,1 m pločio skydo plote
5. Kišenės, praaugimas	Neleidžiamos	Leidžiami iki 3 mm pločio ir 30 mm ilgio ne didesnio kiekio nei 2 vnt. 1 m ilgio ir 0,1 m pločio skydo plote	Leidžiami iki 3 mm pločio ir 40 mm ilgio ne didesnio kiekio nei 4 vnt. 1 m ilgio ir 0,1 m pločio skydo plote

Medienos trūkumų pavadinimai	A kategorija	B kategorija	C kategorija
6. Kirmgrauža	Neleidžiama	Neleidžiama	Neleidžiama
7. Pluoštų pasvirimas	Pasvirimas nuo lamelių ašies ne didesnis nei 10 mm 1 m ilgiui	Pasvirimas nuo lamelių ašies ne didesnis nei 20 mm 1 m ilgiui	Pasvirimas nuo lamelių ašies ne didesnis nei 30 mm 1 m ilgiui
8. Balana (maumedis, ažuolas)	Leidžiama su išėjimu į sluoksnį, vienos lamelės plote ne daugiau nei 10 mm	Leidžiama su išėjimu į sluoksnį, vienos lamelės plote ne daugiau nei 20 mm	Leidžiama su išėjimu į sluoksnį, vienos lamelės plote ne daugiau nei 30 mm
9. Cheminis dažymas (spalvotos dėmės) maumedžiui, ažuolui	Leidžiama	Leidžiama	Leidžiama
10. Akutės, išraita	Leidžiama	Leidžiama	Leidžiama
11. Nuskėlimai, išplėšimai (užtaisyti glaistytuvu)	Leidžiami ne daugiau nei 5 mm gylio ant sluoksnio, kurio ilgis ne didesnis 5 mm	Leidžiami ne daugiau nei 5 mm gylio ant sluoksnio, kurio ilgis ne didesnis 15 mm	Leidžiami ne daugiau nei 5 mm gylio ant sluoksnio, kurio ilgis ne didesnis 25 mm
12. Grybeliniai pažeidimai (mėlynumas)	Neleidžiami	Neleidžiami	Taškinis
13. Medienos pjovimo defektas	Neleidžiamas	Neleidžiamas	Neleidžiamas
14. Sakų išsiskyrimas	Taškinis	Nevientisas (su juostomis ir dėmėmis)	Nevientisas (su juostomis ir dėmėmis)
15. Šerdis (be įtrūkimų)	Neleidžiama	Leidžiama 1 vnt. ilgio iki 150 mm vnt./gam.	Leidžiama 3 vnt. ilgio iki 250 mm vnt./gam.
16. Glaistymas (užtepimas)	Leidžiama	Leidžiama	Leidžiama
17. Medienos rūšies defektai skydo galuose ir kraštuose	Neleidžiami	Neleidžiami	Leidžiami

**Pastabos:**

\* Skyduose, kurių plotis nuo 600 mm ir ilgis nuo 2500 mm leidžiamos 3 defektų rūšys.

\* Tarp užtepimų turi būti ne mažesnis 50 mm tarpas. Glaistymas (užtepimas) atitinka medienos spalvą.

\* Sumontuotiems gaminiams pretenzijos nebepriimamos.