

KONSTRUKCINĖS GRADUOTOS MEDIENOS C24 KOKYBĖS APRAŠYMAS

Mūsų internetinėje parduotuvėje rasite konstrukcinės graduotos medienos atitinkančios **C24** standartą.

Neleistini defektai: pamėlynavimai, puvinys, grybas, briaunų su šakelėmis defektai, žievėtos, trūnijančios, iškritusios, paviršiuje atsilaisvinusios šakelės, jaugusi žievė ar jos liekanos, mechaninės bei vabzdžių pažeidimai.

Maksimalus leidžiamas kokybės nuokrypis - 5 % nuo bendro tūrio.

Išsamesnius kokybės ir defektų paaiškinimus rasite lentelėje:

Medienos trūkumų pavadinimai	C24
1. Pamėlynavimai	Leidžiama
2. Ekscentriškumas	Leidžiamas iki 30% lentų ilgio, jeigu ne platesnis kaip 5 mm
3. Puviny, grybas	Neleidžiama
4. Briaunų su šakelėmis defektai	Neleidžiama
5. Žievėtos šakelės	Leidžiamas paslėptas gumbas, maks. dydis – 1/3 lentos pločio. Galioja tiesiniam metrui.
6. Trūnijančios šakelės	Neleidžiama
7. Šakelės paviršiuje/giliai jaugę	Skersmuo iki 15 mm
8. Šakelės paviršiuje/giliai jaugę	Skersmuo iki 50 mm
9. Iškritusi šakelė	Neleidžiama
10. Įtrūkimai	Leistini maks. 25% per ilgį, kai maks. plotis neviršija 0,5 mm. Kiaurieji plyšiai neleistini.
11. Galinės atplaišos	Leistinas ilgis priklausomai nuo lentos pločio.
12. Žievės liekanos	Žievės liekanos leidžiamos maks. 5% tūrio, maks. 10% lentos ilgio.

Medienos trūkumų pavadinimai	C24
13. Mechaninė pažeida	Neleidžiama
14. Spalvos pokytis	Pelėsis neleidžiamas. Šviesiai mėlynos dėmės ar taškai maks. 10% tūrio leistini vienoje paviršiaus pusėje per plotį ir ties kraštu
12. Dervos sankaupos	Iki 50 mm ilgio
15. Įaugusi žievė	Be apribojimų
16. Vabzdžių pažeida	Neleidžiama
17. Paviršiaus kokybė	Leidžiama, kai ilgis nėra per mažas
18. Leistinas nuokrypis	Ilgis: +50 mm Storis: +/-0,5 mm Plotis: +/-0,5 mm
19. Drėgningumas	18%+/-2%
20. Pluošto įvijumas	Leidžiamas 2 m iki 8 mm
21. Kreivumas	Nėra apribojimų
22. Išsilenkimas	10 mm dviem metrams
23. Išilginis iškreipimas išilgai krašto	Leidžiamas 2 m iki 8 mm

Sumontuotiems gaminiams pretenzijos nebepriimamos.