

KONSTRUKCINĖS KLIJUOTOS MEDIENOS KOKYBĖS APRAŠYMAS

Mūsų internetinėje parduotuvėje rasite **maumedžio** klijuotos medienos gaminių profiliuotoms sijoms. Mediena techniškai išdžiovinta iki 8 - 14 % drėgnumo. Suklijuota karštais, vandeniui atspariais kljais, kljavimo sujungimai pagal DIN EN 204, apkrovimai atitinka D4.

Šiems gaminiams leidžiamas tam tikras kiekis medienos ydų ir mechaninio apdirbimo defektų. Neleidžiama: kirmgrauža, nepakankamas išfrezavimas, nepakankamas suklijavimas, puvinys, skirtingų rūšių medienos lamelės.

Išsamesnius kokybės ir defektų paaiškinimus rasite lentelėje:

Medienos ydų ir mechaninio apdirbimo defektai	
1. Šakelės sveikos, šviesios, suaugusios, dalinai suaugusios ir nesuaugusios (laikosi sandariai)	Leidžiama be apribojimų
2. Šakelės sveikos, tamsios, suaugusios, dalinai suaugusios ir nesuaugusios (laikosi sandariai)	Leidžiama ne daugiau kaip 20 mm dydžio
3. Šakelės iškrentančios (įskaitant kiaurymes nuo iškritusių šakelių)	Leidžiama vienoje pusėje iki 15 mm
4. Įtrūkimai nekiauryminiai	Leidžiama ne daugiau kaip 1 mm pločio
5. Sakų kišenėlės	Leidžiama
6. Kirmgraužos	Neleidžiama
7. Šerdis	Leidžiama
8. Pranara	Leidžiama iki 30 mm ilgio
9. Balana	Neskaičiuojama
10. Nuskėlimai, išlinkiai, išplėšimai, žievės apdraskymas	Leidžiama ne daugiau kaip 5 mm gylis
11. Grybeliniai pažeidimai (mėlynė, spalvotos dėmės)	Leidžiami paviršiniai neištisiniai
12. Sakų išsiskyrimas	Leidžiama juostelių ir dėmių pavidalu

Medienos ydų ir mechaninio apdirbimo defektai	
13. Nepakankamas išfrezavimas	Neleidžiama
14. Nepakankamas suklijavimas	Neleidžiama
15. Puviny	Neleidžiama
16. Skirtingų rūšių medienos lamelės	Neleidžiama
17. Sluoksnių kiekis	Leidžiama du ir daugiau
18. Skerspjūvio matmenų ribiniai nuokrypiai	Leidžiama +1 / -0 mm
19. Sijos ilgis – pagal specifikaciją su užlaida	Leidžiama +2 / -2 mm
20. Trumpos atpjovos minimalus ilgis sujungtoje lamelėje	Nereglamentuojama
21. Mini- smeigės vieta	Nereglamentuojama
22. Lamelių klijavimas tiek per storį, tiek per plotį	Leidžiamas
23. Įvairaus pjaustymo lamelės	Leidžiamos

Pastabos:

- * Mechaninio atsparumo reikalavimai visuose karkasinės sijos skerspjūviuose – ribinis stipris 80kg/1m.
- * 1 metro ilgio atkarpoje nuokrypis nuo šonų statmenumo turi būti ne didesnis kaip 1 mm.
- * Nuokrypis nuo plokštumo (iškreipimas) neturi būti didesnis nei 1,3 mm 1 metro ilgyje.
- * Nuokrypis nuo sijos krašto tiesumo išilgai 1 metro ilgio neturi būti didesnis nei 1,5 mm.
- * Sumontuotiems gaminiams pretenzijos nebepriimamos.