

TERMO MEDIENOS GAMINIŲ KOKYBĖS APRAŠYMAS

Mūsų internetinėje parduotuvėje rasite **AB** ir **B** kokybės, obliuotų **pušies** ir **eglės** termo medienos gaminių. Šios kategorijos tarpusavyje skiriasi pagal leistiną medienos defektų joje pobūdį ir kiekį.

B kategorija. Produktai kokybiški, tačiau leistini tam tikri defektai, kurie neviršija nustatytų normų: išdegusios ar iškritusios šakos, skilimai. Neleistini defektai B kategorijai yra per visą ilgį sulūžusios, suskilusios lentos.

AB kategorija. Į ją patenka A ir B kategorijos mediena, apytiksliai santykiu apie 70 % A ir apie 30 % B. AB kategorijai leistinos mažos iškritusios šakelės, nedideli įskilimai, įtrūkimai, ištrupėjimai, išdegusios sakų kišenėlės.

Defektai, kurie sumontavus lieka nematomi, yra leistini.

Išsamesnius kokybės ir defektų paaiškinimus rasite lentelėje:

Medienos trūkumų pavadinimai	AB kategorija	B kategorija
1. Įaugusios ir iš dalies įaugusios sveikos šakos: - pjautinėje medienoje, kurios storis – iki 38 mm . ----- - pjautinėje medienoje, kurios storis – virš 42 mm .	Leidžiamos, jei dydis – iki 50 mm.	Leidžiamos
	Leidžiamos, jei dydis – iki 60 mm.	Leidžiamos
2. Sveikos šakos su įtrūkimais	Leidžiamos, išskyrus šakas, užimančias visą gaminio gerąją pusę.	Leidžiamos
3. Iškritusios šakos ir šakų skylės, nesveikos, suirusios ir supuvusios šakos	Neleidžiamos gerojoje pusėje. Šakų skylės leidžiamos nugarinėje pusėje, jei jos nėra kiauros.	Leidžiamos Iškrentančios šakos ir kiauros skylės, susidariusios po terminio apdorojimo, kurių skersmuo – iki 20 mm, vidutiniškai 1 vienetas 1 m ilgiui.
3a. Šerpetos	Gerojoje pusėje leidžiamos ne didesnės kaip 10 mm saugios šerpetos. Nugarinėje pusėje leidžiamos be jokių apribojimų.	Gerojoje pusėje leidžiamos ne didesnės kaip 10 mm šerpetos ir skylės nuo šerpetų. Nugarinėje pusėje leidžiamos be jokių apribojimų.
4. Skilimas, išplėšti medienos plaušai, pjovimo defektas gale, tuščiaaviduris atspaudas, medienos plaušų iškilimas, tuštuma	Šie defektai neleidžiami gerojoje pusėje, jei storis viršija 2,5 mm. Leidžiami ne didesni kaip 5 mm šakų skilimai. Leidžiami nugarinėje pusėje	Leidžiami

Medienos trūkumų pavadinimai	AB kategorija	B kategorija
5. Nuodžiūvio įtrūkimai gerojoje pusėje, kurie nėra kiauri	Gerojoje pusėje leidžiami nuodžiūvio įtrūkimai, kurių bendras ilgis neviršija 1/10 gaminio ilgio. Leidžiami nugarinėje pusėje	Leidžiami
6. Apvalūs (žiediniai) įtrūkimai ir spinduliniai įtrūkimai	Neleidžiami gerojoje pusėje. Ne daugiau kaip 20 % gaminio ilgio nugarinėje pusėje	Bendras ilgis ne didesnis kaip 20% gaminio ilgio
7. Kiauri įtrūkimai	Neleidžiami	Neleidžiami
8. Galiniai įtrūkimai	Leidžiamas įtrūkimo ilgis iki dydžio, atitinkančio gaminio plotį	Leidžiamas įtrūkimo ilgis iki dydžio, atitinkančio 1,5 gaminio plotį
9. Kirmgrauža	Kirmgraužos leidžiamos nugarinėje pusėje	Kirmgraužos leidžiamos nugarinėje pusėje
10. Šerdis	Leidžiama	Leidžiama
11. Sakų krešuliai ir skylės iš jų	Gaminio gerojoje pusėje leidžiami iki 6 mm pločio ir iki 80 mm ilgio krešuliai. Leidžiami nugarinėje pusėje	Leidžiami
12. Žievės ir medienos šono išsausėjimas	Neleidžiamas gerojoje pusėje. Leidžiamas nugarinėje pusėje	Leidžiamas
13. Kirminų išėtos skylės	Neleidžiamos	Neleidžiamos
14. Puvimas	Neleidžiamas	Neleidžiamos
15. Paviršiaus apdirbimas (obliavimo defektai – grubus obliavimas).	Paviršiaus šiurkštumas (paviršiaus apdaila) turi būti tolygus (homogeniškas) per visą gaminio gerosios pusės ilgį. Leidžiamas nugarinėje pusėje	Leidžiami obliavimo defektai, kurių bendras plotas neviršija 1/5 gaminio paviršiaus, storio ir pločio nuokrypis + -1 mm.

* Leidžiami visi kiti čia neišvardyti defektai.

Pastaba: AB klasės profiliuotų medienos gaminių kokybė vertinama gaminio gerojoje pusėje. 97% produktų turi atitikti deklaruotą kategoriją.

Sumontuotiems gaminiams pretenzijos nebepriimamos.