



## WPC-Imprägnier-Öl

Tirpiklinis aliejus terasoms, tvoroms ir kitoms konstrukcijoms iš WPC medienos




Atspalvis	Likutis		
	Kiekis ant paletės	672	200
	<b>Pakuotė</b>	<b>3 x 0,75 l</b>	<b>2 x 2,5 l</b>
	Pakuotės rūšis	Kibiras	Kibiras
	Pakuotės kodas	01	03
	<b>Artikelio Nr.</b>		
Bespalvis	2087	■	■
Rudas	2088	■	■
Pilkas	2089	■	■

### Išėiga

Priklausomai nuo paviršiaus absorbcavimo, maždaug 50 ml/m<sup>2</sup> vienam sluoksniui



### Panaudojimo sritys



- Viduje ir išorėje
- Riboto stabilumo medienos konstrukcijoms, pvz., obliuotai medienai, langinėms, sodo nameliams ir pan.
- Kintančių matmenų medienos konstrukcijoms, pvz., tvoroms, pastogėms, apkalimams ir pan.
- Terasoms, tvoroms, sodo baldams ir kitoms konstrukcijoms
- Medžio-plastiko kompozitui
- WPC kompozitui, resysta, bambukui

### Savybės



- Nepalaidu vandeniui
- Lengvai pašalinami riebalai ir kiti nešvarumai
- Lengvas apdirbimas
- Bespalvis tinka spalvos atnaujinimui
- Ruda ir pilka paryškina natūralius atspalvius
- Atnaujinant paviršių nebūtina prieš tai šlifuoti

### Produkto duomenys

Ištekėjimo laikas ISO Cup 3	>28,0 sek.
Rišamoji medžiaga	Alkidinės dervos
Tankis	Apie 0,80 g/cm <sup>3</sup>
Ištekėjimo laikas (s) DIN 4 piltuvėlyje	Apie 17 s
Kvapas	Būdingas tirpikliams

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

### Sertifikatai

- DIN EN 71-3

### Papildoma informacija

- [Verarbeitung von ölbasierten Produkten im Tuchauftrag](#)

### Galimi sistemos produktai

- [Holz-Tiefenreiniger \(2640\)](#)
- [Grünbelag-Entferner\\* \(0676\)](#)
- [Holz-Entgrauer \(2641\)](#)



Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame aprašyme!

#### Pasiruošimas darbui

- Reikalavimai pagrindui  
Oro sąlygų pažeistų paviršių apdorojimui skirta priemonė  
Pagrindas turi būti sausas ir švarus, ant jo negali būti dulkių, purvo, riebalų ir pan.
- Paruošimas  
Esant poreikiui, WPC pirmiausia apdoroti intensyviu medienos valikliu  
Samanas ar dumbliaus pašalinti su Grünbelag-Entferner priemonė  
Bambuką pirmiausia apdoroti žaliąsias nuosėdas šalinančia priemone\*

#### Apdirbimas



- Apdirbimo sąlygos  
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +30 °C.  
  
Tepama teptuku  
Gerai išmaišyti.  
Dengiama teptuku, šepetiu, medvilniniu audiniu  
Neįsigėrusį medžiagos perteklių, ne vėliau kaip po 30 min, nuvalyti su teptuku arba audiniu  
Po 4-6 valandų apžiūrėti ir įvertinti paviršiaus būklę ir priklausomai nuo gauto rezultato, esant poreikiui padengti dar kartą.  
Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

#### Apdirbimo nurodymai




- Atliekant bandomuosius dažymus patikrinamas atspalvis bei sukibimas su paviršiumi  
Po kurio laiko WPC aliejus dėl oro sąlygų poveikio tolygiai pasišalins. Vėliau galima papildomai be jokio šlifavimo paviršių dar kartą padengti WPC aliejumi.  
Tuos paviršius, kuriuos tiesiogiai veikia oro sąlygų poveikis, reikia atnaujinti mažiausiai vieną kartą metuose
- Savaiminio užsidegimo pavojus (DGUV Informacija 209-046)  
Negalima dirbti toje pačioje darbo vietoje, kur dirbama su NC lakais ar beicais. Užterštus audinius (pvz., valymo šluostes, darbo drabužius) surinkti į ugniai atsparius atliekų konteinerius ir juos utilizuoti
- Džiūvimas  
Sekantis sluoksnis: maždaug po 4 - 6 val.  
Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.  
Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.
  - Skiedimas  
Paruoštas naudojimui

#### Darbo įrankiai/ valymas



- Teptukas, šepetys, medvilninis audinys
- Darbo įrankius iškart po naudojimo valyti su skiedikliu arba teptukų valikliu  
Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

#### Sandėliavimas/ galiojimas



- Nepradarytoje originalioje pakuotėje vėsiai, sausiai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 5 metus  
Produkto likučius sunaudoti artimiausiu metu

#### Saugumas/ reglamentai

- Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.

#### Nurodymai utilizavimui

- Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

#### LOJ pagal „Decopaint“ direktyvą (2004/42/EB)

- ES-ribinė produkto vertė (Kat.A/f): maks. 700 g/l (2010).  
Produkto sudėtyje yra < 700 g/l LOJ.





Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdirbimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statyviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.